


Bacacier By Kingspan



TEMPO 500 BR

Fiche technique

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	8,83
1,00	11,78

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S320GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N° 174639/1A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995
Interprétation selon l'annexe O des Recommandations professionnelles bardage en acier protégé et en acier inoxydable de juillet 2014

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m² EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES > épaisseurs nominales en mm

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION	DÉPRESSION				
0,75	1,00	0,75	1,00		0,75	1,00	0,75	1,00	
				3,20	122				
				3,30	116				
				3,40	112				
				3,50	107				
				3,60	103		137		
	165	152		3,70	99	131	158		
	156	144		3,80	95	126	151		
	147	136		3,90	91	121	144		
	140	129		4,00	87	117	138		
	132	123	163	4,10	84	112	132		176
	124	116	155	4,20	81	108	126		168
	117	111	148	4,30	78	104	121		161
	111	105	140	4,40	75	100	116		154
	105	100	134	4,50	73	97	111		148
	99	96	128	4,60	67	90	107		142
	94	91	122	4,70	62	83	103		137
	89	87	117	4,80	58	77	99		132
	85	84	111	4,90	54	72	95		127
	81	80	107	5,00	50	67	92		122
	78	77	103	5,10	47	63	88		117
	74	74	99	5,20	44	59	84		112
	71	72	96	5,30	41	55	80		107
	69	69	92	5,40	38	51	77		103
	65	67	89	5,50	36	48	74		99
	61	65	86	5,60		45	71		95
	57	63	83	5,70		42	69		91
	54	61	81	5,80		40	66		88
	50	59	78	5,90			64		85
	48	57	76	6,00			61		82
	46	55	74	6,10			59		79
	44	54	71	6,20			57		76
	42	52	69	6,30			55		73
	40	50	67	6,40			53		70
	39	49	65	6,50			51		68
	38	48	64	6,60			49		65
		46	62	6,70			47		63
		45	60	6,80			46		61
		44	59	6,90			44		59
		43	57	7,00			43		57
		42	55	7,10			42		55
		40	54	7,20			40		54
		39	52	7,30			39		52
		38	51	7,40			38		51

Validation sismique : Rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018

Pour toute demande avec référentiel climatique selon l'Eurocode, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 20/12/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
TEMPO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan