


Bacacier By Kingspan



TEMPO 450 BR
Fiche technique

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	8,50
1,00	11,34

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S320GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N° 1675882/1A
Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995
Interprétation selon l'annexe O des Recommandations professionnelles bardage en acier protégé et en acier inoxydable de juillet 2014

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m² EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES > épaisseurs nominales en mm

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION	DÉPRESSION				
0,75	1,00	0,75	1,00		0,75	1,00	0,75	1,00	
195				2,50	139				
180				2,60	128				
167				2,70	119				
155		209		2,80	111		160		
145		195		2,90	103	138	153		
135	180	182		3,00	96	129	147		
126	168	171		3,10	90	121	141		
118	158	161	214	3,20	85	113	135	180	
111	148	152	202	3,30	80	106	130	173	
105	140	143	191	3,40	75	100	124	166	
99	132	136	181	3,50	71	95	120	159	
94	125	129	171	3,60	66	89	115	153	
89	118	122	163	3,70	62	83	110	147	
84	112	116	155	3,80	59	78	106	141	
78	105	110	147	3,90	55	73	102	136	
73	98	105	140	4,00	52	69	98	130	
69	91	100	134	4,10	49	65	92	123	
64	86	96	128	4,20	46	62	87	116	
60	81	92	123	4,30	44	58	83	111	
57	76	88	118	4,40	42	55	79	106	
54	71	85	113	4,50	39	53	76	101	
50	67	82	109	4,60	38	50	73	97	
48	64	78	105	4,70	36	48	69	92	
	60	76	101	4,80		45	66	88	
	57	73	97	4,90		43	63	83	
	54	70	94	5,00		41	60	79	
	51	68	90	5,10		40	57	76	
	49	66	87	5,20		38	55	72	
		63	85	5,30			52	69	
		61	82	5,40			49	66	
		59	79	5,50			47	63	
		58	77	5,60			45	60	
		56	74	5,70			43	58	
		54	72	5,80			42	56	
		53	70	5,90			40	53	
		51	68	6,00			39	51	
		49	66	6,10			37	49	
		48	64	6,20			36	48	
			61	6,30				46	
			59	6,40				44	
			57	6,50				42	

Validation sismique : Rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018

Pour toute demande avec référentiel climatique selon l'Eurocode, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 20/12/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
TEMPO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan